



Gravillons 2/6

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf f4


	d/2	d						D	1.4D	2D		
	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5	f	FI
Etendue e			15					15				
V.S.S.+U		6	20					100			4.6	24
V.S.S.		5	15					99			4.0	20
V.S.I.			0					84	98	100		
V.S.I.-U			0					79	97			

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/26 au 15/06/26

	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5	f	FI
Maximum	2	3	3	6	15	53	77	97	100	100	2.1	19
Xf+1.25xEcart-types	2	2	2	4	12	50	74	95	100	100	1.7	20
Moyenne Xf	1	1	2	2	8	43	68	93	100	100	1.2	17
Xf-1.25xEcart-types	1	1	1	0	4	37	63	91	100	100	0.7	15
Minimum	1	1	1	1	5	38	62	89	100	100	0.7	15
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	1.5	3.3	5.0	4.4	1.9	0.1	0.0	0.40	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



F. CARLETTI